

PVC GRINDŲ DENGIMUI

1. Schönox iFloor SET klėjai PVC dangai

iFloor – tai labai mažos emisijos dispersiniai klėjai, tepami voleliu ir skirti klijuoti PVC grindų dangas, kuri yra lentelių ar plytelių formos. Danga klojama ant išlyginto ir gruntu padengto paviršiaus. Produktas skirtas naudojimui patalpose.

Rinkinį sudaro: gruntas, klėjai ir du voleliai.



2. SCHÖNOX RR remontinė masė.

Naudojimas: paruošiamas sumaišant 25,0 kg miltelių su maždaug 5,5 l vandens

- SCHÖNOX RR įmaišyti į šaltą, švarų vandenį švariame inde, kad susidarytų vientisa masė. Rekomenduojama naudoti maišyklę 600 aps./min. greičiu. Paskleiskite glaistą ant paviršiaus mentele arba glaistikliu, išlyginkite ir suformuokite.
- Nesumaišykite glaisto daugiau, nei spėsite sunaudoti per 15 minučių.
 - Kietėjančius SCHÖNOX RR glaisto sluoksnius saugoti nuo aukštos patalpų temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo.
 - Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu.



Reikalavimai: SCHÖNOX RR paruošiamas sumaišant 25,0 kg miltelių su maždaug 5,5 l vandens. Pagrindas turi būti pakankamai tvirtas, atsparus apkrovoms ir stabilus. Ant paviršiaus turi nebūti dulkių, purvo, alyvos, riebalų ir jokių laisvų dalelių. Tarpinius, atšokusius ir pan. sluoksnius pašalinti tinkamu mechaniniu būdu, pvz., šlifuojant, šepėčiu, spinduliuojant arba frezuojant. Klojant grindų dangas, cemento grindų likutinis drėgnis turi būti $\leq 2,0$ CM-

% (šildomųjų grindų $\leq 1,8$ CM-%). Patalpos, po kuriomis nėra rūsių, pagal statybos normas turi būti izoliuotos nuo iš apačios kylančios drėgmės.

3. SCHÖNOX VD gruntas PVC dangoms

Naudojimas: Prieš naudojimą emisiją sumaišyti ar suplakti. Paruošiamas sumaišant 1 kg grunto su maždaug 1 l vandens. Naudokite ant švaraus, sauso pagrindo su specialiais įrankiais: voleliu ar teptuku. Tolygiai paskirstykite, venkite nelygumų. Gruntą galima ir purkšti, tačiau tik ant gerai sugeriančių paviršių.



4. SCHÖNOX® XA išlyginamasis mišinys PVC dangoms

Labai žemos emisijos lyginamasis mišinys kalcio sulfato pagrindu SCHÖNOX XA mišinys paruošiamas sumaišant 25,0 kg miltelių su 6,0 l vandens.

Rekomenduojamas darbo būdas

♣ Dirbant su SCHÖNOX XA ir šiam produktui džiūstant, būtina užtikrinti pakankamą ventiliaciją.

♣ Į švarų indą su šaltu vandeniu įpilkite SCHÖNOX XA ir sumaišykite homogenišką mišinį. Rekomenduojama naudoti maišytuvą su diskiniu maišymo antgaliu. Sumaišytą mišinį trumpai palaikykite ir dar kartą gerai išmaišykite. Tada lyginamąjį mišinį išpilkite ir paskirstykite lyginimo mentele.

♣ Jei dengiama storesniu sluoksniu, reikia nuo sąlyčio su mišiniu apsaugoti vertikalius paviršius per visą perimetrą užklįjuojant izoliacinę juostą.

♣ Atlikite parengiamuosius darbus – užpildykite siūles, užtaisykite ertmes ir nelygumus stiprių remonto skiediniu SCHÖNOX RR.

♣ Saugokite kietėjančio SCHÖNOX XA sluoksnius nuo aukštos aplinkos temperatūros, tiesioginės saulės šviesos ir skersvėjų.

♣ Jei reikalingas SCHÖNOX XA šlifavimas, šlifuokite jį ≥ 80 numerio šlifavimo popieriumi arba tinkleliu.

♣ Dėl galimo korozinio poveikio reikia vengti mišinio sąlyčio su metalais, ypač su vandentiekio vamzdžiais (pvz., užsandarinti vamzdžių angas).

♣ Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplaukite vandeniu.



KASDIENIAM VALYMUI

1. Linoleumo ir PVC dangų valiklis, skirtas dangoms, padengtoms apsauginiu sluoksniu - PU Cleaner / Schutz Cleaner

Profesionali kasdieninė grindų valymo ir priežiūros priemonė pirminiam grindų išvalymui po įrengimo ir tolimesnei grindų priežiūrai. Skirta valyti dangas kurios gamykloje padengtos poliuretano sluoksniu arba padengtos PU Sealer, PU Anticolor poliuretaniniais lakais. Pašalina nešvarumus, riebalus, tepalą bei batų žymes. Išvalius grindys tampa idealiai švarios ir neslidžios. Apsaugo nuo grindų papildėjimo.



NAUDOJIMAS

Valymas po grindų įrengimo:

Pašalinti purvą nuo grindų paviršiaus su šluota arba dulkių siurbliu. Esant dideliame užterštumui, praskiesti PU Cleaner santykiu 1:10 (1 litras chemijos – 10 litrų vandens), mažinant tirpalo koncentraciją atsižvelgiant į paviršiaus purvinumą. Padengti valymo plotą reikiamu tirpalu, palaukti keletą minučių ir nuvalyti grindų paviršių naudojant kietą šepetį. Kai yra valomi didesni plotai, reikia naudoti vienadiskę valymo mašiną su raudonu padu. Purvas nuvalomas su plačia, vandenį sugeriančia šluoste arba susiurbiamas siurbliu, grindys perplaunamos vandeniu.

Naudoti: apie 1l = 50 - 100 m²

Kasdienis valymas:

Praskiesti PU Cleaner santykiu 1:200 (50 ml chemijos 10 litrų vandens) ir nuvalyti grindis šiuo tirpalu. Tirpalo koncentracija gali būti sumažinta iki 1:400 (25 ml chemijos 10 litrų vandens), kai naudojama valymo mašina.

Pastaba: jautrūs paviršiai (tokie kaip medis, metalas, baldų apmušalai) negali būti apipurškiami šia valymo priemone.

2. PVC, linoleumo, gumos grindų valiklis - Floor Cleaner R 1000

Speciali valymo priemonė skirta kasdieniniam valymui bei elastingų grindų priežiūrai. Puikiai valo ir apsaugo grindis. Sukuria neslidžią ir lygią mikro apsauginę satininę plėvelę. Idealiai tinka PVC dangoms, natūraliam linoleumui guminėms ir kaučiukinėms grindims. Ypač tinka kasdieniniam valymui grindims, kurios padengtos poliuretaniniu vašku arba poliroliu.

NAUDOJIMAS

Pirminė priežiūra intensyvaus praeinamumo zonose:

Jei ant grindų dangos nėra polimerinės dispersijos, ši priemonė gali būti naudojama pirminei grindų priežiūrai. Atskiesti R1000 santykiu 1:10 (1l iki 10l vandens) ir padengti švarias grindis šiuo tirpalu.

Nublizginti susidariusią apsauginę plėvelę vienadiske valymo mašina su poliravimo padu ar šepetiu.



Išeiša: 11 - 50 m²

Dėmesio! Reguliarus poliravimas padidina apsauginį dangos atsparumą, ypatingai intensyvaus praeinamumo zonose. Reikia atkreipti dėmesį į tikslius dozavimo kiekius. Pakartotinas perdozavimas R1000 valiklio ar drėgmės kaupimosi ant apdorotų paviršių gali sukelti paviršiaus trynimąsi, ir slydimo savybių sumažinimą.

Kasdienis valymas:

Atskiesti R1000 valiklį santykiu 1:200 (50 ml iki 10l vandens) ir valyti grindis šiuo tirpalu. Palikti nudžiūti likusiai drėgmei. Tirpalo koncentracija gali būti sumažinta iki 1:400 (25ml iki 10l vandens) pluoštinėms PVC grindims bei valant plovimo mašinomis.

Išeiša: 1 -1000m²

VAŠKAI ATNAUJINIMUI

1. Matinis vaškas - Floor Mat

FLOOR MAT polimerinis vaškas PVC, linoleumo, gumos grindų dangoms, bei natūralaus, dirbtinio akmens grindų paviršiams. Išdžiūvus susidaro neslidi, matinė apsauginė plėvelė, neleidžianti įsigerti purvui, sauganti dangą nuo smulkių subraižymų.

Naudojimas: grindis reikia padengti 2 plonais sluoksniais gryo produkto, kiekvienas turi išdžiūti atskirai. Patartina ant grindų vaikščioti, tik visiškai išdžiūvus, maždaug po 12 valandų.

